

Metallocryl Interior

Peinture brillante originale avec effet métallisé pour une mise en valeur tendance des ouvrages. Intérieur.



Description de produit

Metallocryl Interior est une finition décorative brillante à base de résine acrylique formulée avec des pigments métalliques pour des aspects décoratifs tendances et originaux à l'intérieur. Recommandée pour la mise en valeur des parois dans des centres commerciaux, bureaux, banques, assurances, gares, aéroports et autres lieux de vie de même nature.

Domaine d'utilisation

Intérieur

Propriétés

- Grande facilité d'utilisation : diluable à l'eau.
- Teneur en COV < 1 g /L, très faible odeur.
- Lessivable, résistance à l'abrasion humide classe 1 selon la norme EN 13300 offrant une protection optimale du support.
- Effet décoratif métallique original : mise en valeur tendance des ouvrages.
- Multi-usages : utilisable au rouleau pour la dépose et au spalter pour créer l'effet souhaité.

Liant

Dispersion à base de résine acrylique.

Conditionnement

2.5 L

Teintes

Argenté, s'approchant du Venato 45 MET (nuancier 3D Plus).

Metallocryl Interior peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®.

Le choix des teintes a été réalisé sur la base du nuancier 3D+. De part l'aspect métallique du produit, les teintes peuvent être légèrement différentes par rapport aux teintes d'origines. En fonction de la disposition et de la luminosité, l'effet métallique peut paraître plus ou moins prononcé. Il est conseillé de réaliser une surface témoin sur place pour validation.

Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

Brillant

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ■ Densité: | Env. 1,0 |
| ■ Classification AFNOR: | Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005) |
| ■ Performance selon NF EN 13-300: | Résistance à l'abrasion : Classe 1 |



CAPAROL

Application

Supports appropriés

Enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, anciens fonds peints, supports lisses ou structurés.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Consulter la fiche technique de l'Amphibolin pour plus de détails.

Le support doit être structuré (toile de verre / enduits décoratifs structurés avec une impression comme Caparol 610 Putzgrund). Metallocryl Interior contient des pigments d'aluminium pouvant subir une réaction chimique en présence d'une forte alcalinité, d'humidité et ainsi se décolorer. Il est ainsi nécessaire de bloquer les fonds avec une impression adaptée.

Impression :

1 couche d'impression de Caparol 610 Putzgrund afin de structurer, de réguler l'absorption des fonds et permettre une application optimale du produit de Métallocryl Interior.

Couche intermédiaire :

Recouvrement de la couche d'impression Caparol 610 Putzgrund avec l'Amphibolin. La couleur de la couche intermédiaire doit impérativement être la même que celle du Metallocryl Interior venant en finition. L'Amphibolin est teinté avec les machines à teinter ColorExpress. L'Amphibolin est la seule couche intermédiaire possible sous le Metallocryl Interior.

Couche de finition :

1 couche de finition de Metallocryl Interior non diluée.

Bien mélanger le Metallocryl Interior avant et pendant l'utilisation. Metallocryl Interior peut être déposé à la brosse ou au rouleau avant d'être spalté au spalter (brosse large).

Sur supports lisses :

Un aspect métallique uniforme sans traces d'outils ne peut pas être obtenu avec Metallocryl Interior sur des surfaces lisses ou non structurées. Sur les supports lisses, Metallocryl Interior doit toujours être retravaillé au spalter (brosse large) en croissant après l'application au rouleau.

Nota : Les supports se montrant trop lisses risquent de générer un phénomène de reprise.

Sur Toile de Verre et supports très structurés :

Metallocryl Interior peut être appliqué sur des surfaces très structurées (enduit et toile de verre) et plus directement au rouleau.

L'application au pistolet de Metallocryl Interior n'est pas recommandée sous peine d'obtenir un rendu non homogène et non uniforme.

Env. 100 ml/m² ou 10 m²/L par couche.

Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Température supérieure à +8 °C et inférieure à +35 °C, hygrométrie inférieure à 70%.

A 23 ° et 50 % d'humidité relative :

Sec et recouvrable après 6 heures;

Sec à cœur : après 3 jours.

Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm afin de déposer le produit sur le support.
Spalter pour créer l'effet décoratif.

A l'eau immédiatement après emploi.

Outils

Nettoyage des outils

Consommation / Rendement

Conditions de mise en œuvre

Séchage/Temps de séchage

FICHE TECHNIQUE

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.
Recommandation de décoration	Utiliser Metallocryl INTERIOR sur des supports structurés tel que toile de verre, Papier peint structuré, Enduits grain fin, Sous-couches structurées Sur support lisse ou exposé à la lumière rasante, les traces d'application restent visibles et donnent un aspect irrégulier et peu satisfaisant.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Metallocryl Interior . Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr