

# Nespri® Texx Mat

Peinture intérieure mate et garnissante pour murs et plafonds. Spécialement formulée pour l'application sans brouillard avec le système Nespri® en travaux courants.



## Description de produit

Peinture intérieure garnissante très mate à base de résine acrylique pure pour la décoration des murs et plafonds. Application avec le système Nespri®, projection sans brouillard sur de nombreux supports : béton, béton cellulaire, enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures.

### Domaine d'utilisation

### Propriétés

Intérieur.

- Utilisation avec le système de pulvérisation Nespri : grande facilité d'application et confort d'utilisation optimal sans brouillard unique, rentabilité et productivité chantier améliorées de 30 % en comparaison à un système airless classique.
- Formule sans plastifiants, ne se ramollie et ne s'encrasse pas au-dessus des radiateurs, sources de chaleur (non thermo-plastique).
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau : laisse respirer le support, évite l'apparition de cloques et de décollements.
- Simplifie la réception des chantiers : retouches pratiquement invisibles.
- Produit prêt à l'emploi : facilite l'utilisation sur chantier.
- Grande matité et garnissant : masque efficacement les défauts du support.
- Teneur en COV < 1 g et pratiquement sans odeur.

### Liant

Dispersion synthétique en phase aqueuse.

### Conditionnement

12.5 L - 25 L

### Teintes

Blanc.

Nespri® Texx Mat peut être teinté avec le système ColorExpress® en teintes pastel de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres uniquement en conditionnement 12.5 litres. Pour éviter des différences de teinte toujours possibles entre mélanges successifs, il est conseillé de préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu et d'utiliser un seul lot de fabrication.

### Degré de brillance / Aspect

<3 à 85° / Très mat

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.  
Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

### Données techniques

■ Densité:	Env. 1,5
■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 7a2 (NF T 36-005)
■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Pouvoir opacifiant : Classe 1



## Application

### Supports appropriés

Tout fond visé par la borme NF DTU 59.1. D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bétons, maçonneries en brique, anciens fonds peints.

### Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

#### **Enduits pour plaques de plâtre :**

Application d'une sous couche adaptée. Sur support douteux, éliminer toutes traces de farinage, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec le fixateur Capatex Fix Thix.

#### **Plaques de plâtre cartonnées :**

Éliminer les aspérités. Renforcer les parties friables avec le fixateur Capatex Fix Thix. Application d'une sous couche adaptée. Sur les plaques dont le revêtement laisserait apparaître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'impression avec Isogrand Ultra.

#### **Béton :**

Éliminer les surfaces farinantes ou sableuses. Appliquer une couche de fixateur Capatex Fix Thix.

#### **Béton cellulaire :**

Application d'une couche d'impression avec Capaplex dilué avec 3 volumes d'eau.

#### **Peintures bien adhérentes :**

Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une sous couche adaptée.

#### **Peintures mal adhérentes :**

Éliminer les parties mal adhérentes. Application d'une sous couche adaptée.

#### **Supports atteint de moisissures :**

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage, grattage et ponçage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.

#### **Supports présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile :**

Application d'une couche d'Isogrand Ultra.

### Système d'application

Après préparation de fond : Appliquer 2 à 3 couches de Nespri®Texx Mat en fonction de la nature du support. Sur fonds sains, propres et faiblement absorbants, la couche de fond peut être remplacée par une couche de Nespri®Texx Mat.

### Méthode d'application

Exclusivement avec la machine airless spéciale Nespri PRO.

Angle de projection : 90°

Buse : Buse double spéciale Nespri 213, 215, 316 ou 317

Température : la température est ajustée et contrôlée par la machine Nespri

Pression : la pression en mode pistolet fermé est à régler dans la zone bleue. Lors de l'application (pistolet ouvert), la pression doit être dans la zone verte.

La machine Nespri peut être utilisée pour l'application d'autres produits, mais sans garantie d'une projection sans brouillard. Il faut prendre les mesures de protection adéquates.

Entre 6,5 et 8,5 m<sup>2</sup>/L sur support lisse.

Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70 %

A 23° et 50% d'humidité relative :

Sec et recouvrable : 4 - 6 heures

Sec à cœur et résistant : après 3 jours

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

A l'eau immédiatement après emploi.

## Conseil

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.

# FICHE TECHNIQUE

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Centre Service Clients

Catégorie A/a : max 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit : < 1g/l

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Nespri®Texx Mat - Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)