

CAPAPRO IMPRESSION

Impression universelle pigmentée intérieure, à base de résine glycérophthalique. Utilisable sur fonds difficiles en travaux courants (finition B).



Description de produit

Capapro Impression est une impression pigmentée pour fonds difficiles et absorbants tels que carreaux de plâtre, plâtres, enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bois et ciment, béton, fibres-ciment sans amiante parfaitement secs. Utilisable pour travaux courants (finition B).

Domaine d'utilisation

Propriétés

Intérieur.

- Grande adhérence sur de nombreux supports : pénétration en profondeur grâce à sa formule en solution.
- Régularise la porosité et l'absorption des fonds de manière efficace.
- Utilisation possible sur des matériaux alcalins anciens et parfaitement secs en intérieur (béton, supports à base de ciment) mais aussi le bois.
- Recouvrable par une multitude de finitions en phases aqueuses ou solvantes après égrenage.
- Idéale pour les fonds difficiles grâce à ses performances durcissante et pénétrante.
- Améliore le confort d'application et le rendement des finitions.

Liant

Résines alkydes en solution.

Conditionnement

10 L

Teintes

Blanc.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Densité: 1,55
- Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (NF T 36-005)
- Extrait-sec pondéral: 79 +/- 2%
(Extrait sec volumique : 55 +/- 2%)

Application

Supports appropriés

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints, bois, ciment, béton, fibres-ciment sans amiante.



FICHE TECHNIQUE

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.

Enduits plâtre/carreaux de plâtre/enduits pour plaques de plâtre :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capapro Impression.

Plaques de plâtre cartonnées :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capapro Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, préférer une sous-couche isolante de type Isogrand Ultra.

Support atteint de moisissures :

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide adapté à l'intérieur. Bien laisser sécher les surfaces avant application de Capapro Impression.

Peintures bien adhérentes :

Brosser/ épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/ dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Capapro Impression. Vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

Peintures mal adhérentes :

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter. Application d'une couche de Capapro Impression. Vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

Boiseries :

Brosser/poncer/ épousseter les boiseries. Rebouchage si nécessaire avec un enduit ou un mastic compatible avec le Capapro Impression. Application d'une couche de Capapro Impression.

Sur support préparé, appliquer une couche pure.

Env. 90 à 110 ml/m² ou 9 à 11 m²/L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

A 23° et 50% d'humidité relative : hors poussière après 4 heures, recouvrable après 24 heures.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Brosse ou rouleau antigoutte.

Au White Spirit immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser filtre anti poussière P2 pour le ponçage. Ne pas respirer les brouillards. Utiliser filtre combiné A2/P2.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 350 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique CAPAPRO IMPRESSION - Edition: juin 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.