

# NEOLINE IMPRESSION

Impression pigmentée intérieure, à base de résine alkyde en émulsion en phase aqueuse. Utilisable en travaux soignés et courants (finitions A ou B).



## Description de produit

Néoline impression est une impression pigmentée à base de résine alkyde en émulsion pour supports intérieurs tels que : enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures bien adhérentes, boiseries et dérivés du bois.

Domaine d'utilisation

Propriétés

Intérieur.

- Technologie alkyde en émulsion : confort d'application optimal, glisse sensationnelle.
- Beau tendu, grain régulier et homogène.
- Régulation efficace des fonds : permet d'obtenir un résultat final de qualité sans effort, excellente adhérence.
- Anti-flash rusting inclus pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.
- Conforme à l'Ecolabel Européen.
- Faible teneur en COV.
- Recouvrable par des finitions alkydes en émulsion, acryliques et vinyliques.
- Polyvalence produit améliorée : applicable sur plaques de plâtre, enduits pour plaques de plâtre, anciennes peintures, boiseries et dérivés du bois.
- Superbe temps d'ouverture : facilite le travail de l'utilisateur.

Liant

Résine alkyde en émulsion

Conditionnement

15 L

Teintes

Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu.

Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de l'impression ou de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée.

En fonction de la teinte du support de départ, une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire.

Degré de brillance / Aspect

Conservation

Mat

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ■ Densité:              | Env. 1,4                                       |
| ■ Classification AFNOR: | Famille I, classe 7b2 / 4a (norme NF T 36-005) |
| ■ Extrait-sec pondéral: | Env. 59%<br>Extrait sec volumique : 42%        |



## Application

Supports appropriés

Tout fond visé par la norme NF DTU 59.1 de type enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures bien adhérentes et boiseries intérieures. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaiseadhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.

### **Enduits pour plaques de plâtre :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Néoline Impression.

### **Plaques de plâtre cartonnées :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Néoline Impression.

### **Peintures bien adhérentes :**

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/ dégraissier les anciens revêtements. Si besoin, application d'une couche de Néoline Impression.

### **Peintures mal adhérentes :**

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Néoline Impression.

### **Boiseries et dérivés du bois :**

Ponçage et épousatage. Attention, en fonction de la nature du bois, il conviendra de faire un test avant application sur la totalité du support. Application d'une couche de Néoline Impression.

Système d'application

Sur le support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum 5% d'eau.

Consommation / Rendement

9 à 11 m<sup>2</sup>/L par couche selon l'absorption du support à peindre.

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Conditions de mise en œuvre

Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Séchage/Temps de séchage

A 23° C et 50 % d'humidité relative : sec à toucher après 30 minutes et recouvrable après 8 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse à rechampir acrylique, rouleau microfibre 10 mm, rouleau microfibre HD 12 mm Caparol ou projection airless.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 15 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique NEOLINE IMPRESSION · Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.