

Capatop

Peinture d'aspect mat absolu en phase aqueuse à base de résine acrylique spécialement formulée pour les plafonds de grande surface en lumière rasante. Excellent temps d'ouverture pour limiter l'effet de reprise. Intérieur. Finition A. Fabrication française.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture intérieure mate absolue spéciale plafond, utilisable en travaux soignés (finition A) neufs ou en rénovation. Facile à mettre en oeuvre, offre un temps d'ouverture optimal limitant l'effet de reprise. Permet de travailler sur de grandes surfaces, sans difficulté même en lumière rasante.

Propriétés

Performances :

- Polyvalente : utilisable en travaux neufs ou rénovation.
- Lessivable et séchage rapide.
- Diluable à l'eau.
- Bon pouvoir couvrant dès la première couche.

Confort d'application :

- Facile d'application : répartition et garnissant aisée.

Aspect esthétique :

- Excellent temps d'ouverture permettant de travailler en continu sur des grandes surfaces : absence d'effet de reprise.
- Mat absolu : masque les imperfections du support.
- Blancheur exceptionnelle et durable, non jaunissant dans le temps.

Liant

Résines acrylique en dispersion.

Conditionnement

5 L - 15 L

Teintes

Blanc

Degré de brillance / Aspect

< 2 à 85° / Très mat / Aspect fin et très tendu.

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ■ Densité: | Env. 1.4 |
| ■ Classification AFNOR: | Famille I, classe 7b2 (norme NF T 36-005). |
| ■ Performance selon NF EN 13-300: | Pouvoir opacifiant : Classe 2.
Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 (Lessivable). |



Application

Supports appropriés

Tout fond visé par la norme NF DTU 59.1
Enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton ou anciens fonds peints.

Préparation du support

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée.

Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quant à leur provenance est inconnue.

Enduits pour plaques de plâtre :

Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix.

Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de Fixateur Capatex Fix Thix.

Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix. Renforcer les parties friables avec une couche de Fixateur Capatex Fix Thix. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des tâches d'humidité, appliquer une couche isolante d'Isogrand Ultra.

Béton :

Eliminer les surfaces farinantes ou sableuses par brossage. Dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix.

Béton cellulaire :

Appliquer une couche d'impression avec Capaplex, dilué avec 3 volumes d'eau.

Peintures bien adhérentes :

Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes ou satinées. Dépoussiérer. Si besoin, appliquer une couche de Premium Fix.

Peintures mal adhérentes :

Eliminer les peintures en dispersion, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté.

Sur supports faiblement absorbants et lisses: appliquer une couche de fond de Premium Fix.

Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : appliquer une couche de Fixateur Capatex Fix Thix. Eliminer mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec le Fixateur Capatex Fix Thix.

Support atteint de moisissures :

Eliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par bros-sage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide de type Capatox. Bien laisser sécher les surfaces et appliquer une couche d'Isogrand Ultra ou de Premium Fix.

Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile :

Nettoyer les tâches de suie, graisse et nicotine à l'eau additionnée d'un détergent adapté et bien laisser sécher. Pour les tâches d'eau, brosser à sec. Appliquer une couche d'Isogrand Ultra.

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches pures ou au maximum diluée à 5% d'eau.

9-11 m²/L , soit 110-135 ml/m² (sur support lisse).

Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70 %.

A 23° et 50 % d'humidité relative :

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : après 6 heures

Sec à cœur et résistant : après 3 jours

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Brosse à rechampir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm, rouleau microfibre 10 mm Caparol. Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,018 - 0,021" / Pression 150 - 180 bars.

A l'eau immédiatement après emploi.

Système d'application

Consommation / Rendement

Conditions de mise en œuvre

Séchage/Temps de séchage

A 23° et 50 % d'humidité relative :

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : après 6 heures

Sec à cœur et résistant : après 3 jours

Nettoyage des outils

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Elimination des déchets

Valeur limite de COV en UE

Centre Service Clients

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: 30 g/l.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capatop - Edition: août 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr