


Capapro Lac Satin

Peinture laque microporeuse de haute résistance, glycéro satinée en phase solvant à haut extrait sec. Séchage rapide. Intérieur/Extérieur. Primaire/Finition.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Propriétés

Peinture laque satinée microporeuse à haut extrait sec et séchage rapide pour la décoration et la protection des supports tels que bois, métal ou PVC rigide. Utilisable en primaire et finition sur le bois.

Intérieur et extérieur

- Applicable sur divers supports en intérieur et extérieur.
- Mono-produit : utilisable en primaire et finition sur bois convenablement préparé.
- Microporeuse : évite l'apparition de cloques et écaillages dans le temps.
- Séchage rapide : rentabilité et productivité chantier améliorées, redoublable dans la journée.
- Facile d'application et d'entretien : excellente glisse et répartition.
- Produit garnissant pour un pouvoir masquant optimal dès la première couche (blanc et teintes), un enrobage parfait des arêtes et des angles.
- Grande résistance aux chocs et rayures.
- Formule spécifique permettant un résultat final sans reprises, absence de cordage à la brosse et beau tendu au rouleau.

Liant

Résine alkyde modifiée

Conditionnement

1 L - 3 L - 10 L après mise à la teinte.

Capapro Lac Satin peut être facilement teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu.

En fonction de la nature et de la teinte du support, la teinte peut présenter un écart avec le nuancier.

En extérieur les teintes qui ont un coefficient d'absorption solaire > 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35%) sont déconseillées sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques

Pour le conditionnement 10 L, prévoir un perce-pot et des bouchons adaptés.

Env. 11 sous 60° et 27 sous 85° / Satin. Le degré indiqué n'est obtenu qu'au bout de plusieurs jours quand le produit est sec à cœur.

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| ■ Densité: | Env. 1.61 en blanc et 1.37 en incolore |
| ■ Classification AFNOR: | Famille I, classe 4a (Norme NF T 36-005) |
| ■ Extrait-sèc pondéral: | Env. 82% en fonction de la teinte |



FICHE TECHNIQUE

Remarque

Avertissement sur le jaunissement des laques à base de résine alkyde :

Le jaunissement des laques alkydes est intrinsèque à ce type de produit. Il peut être accéléré par des facteurs externes : comportement des habitants (fumée, nicotine...), températures élevées (radiateurs et tuyaux de chauffage) ainsi que obscurité (encastrements, pièces mal éclairées...)

C'est pourquoi nous déconseillons l'application de laques alkyde en blanc ou teintes très pastel en intérieur, au profit de laques acryliques (Capacryl Aqua PU satin ou Capacryl Perform Lac Satin) par exemple).

Application

Supports appropriés

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés de type bois, PVC, métal et anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au NF DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toutes traces de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimal : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque cela est nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches. Si nécessaire, isoler préalablement par un primaire adapté de type Capalac Allgrund (phase solvant).

Système d'application

Sur support préparé, appliquer deux couches pures. En fonction de la teinte (par exemple jaune ou orange vif), il est nécessaire d'appliquer une fausse teinte en sous-couche.

Attention :

Sur bois à l'extérieur, il est fortement recommandé d'imprimer avec Capapro'Lac en blanc ou dans une teinte à partir de la base blanche.

Sur PVC il est conseillé d'appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer au préalable des 2 couches de finition.

Sur métal il est conseillé d'appliquer une couche de Capalac Allgrund au préalable des 2 couches de finition.

Méthode d'application

Brosse Acrylique et Solvant, rouleau laqueur velours 4 mm ou microfibre HD 6 mm Caparol.

Consommation / Rendement

Env. 10 à 12 m²/l ou env. 90 ml/m² sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en œuvre

En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%
En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage/Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative : Sec au toucher : 5 heures. Recouvrable sur support non peint : 5 à 6 heures et support peint : 24 heures.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Au white spirit Immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

UFI BW : G6SG-7Q44-N011-CR77

UFI BT : K9SG-QQTH-X01J-02T9

Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur.

Pour ce produit (catégorie A/d) : max. 300 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 300 g/l.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capapro Lac Satin - Edition: août 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr