

Néotop Velours

Peinture intérieure garnissante en phase aqueuse, d'aspect velouté, utilisable en primaire et finition pour travaux courants neufs ou de rénovation. Idéale pour grands chantiers.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture intérieure veloutée offrant un confort d'application optimal et une bonne répartition pour un aspect fin et régulier. Dotée d'un anti-flash rusting et d'une bonne adhérence, elle est applicable avec tout type de matériel d'application, sur murs et plafonds en travaux courants (finition B).

Propriétés

- Confort d'application optimal
- Applicable en primaire et finition
- Conforme à l'Ecolabel Européen : numéro d'enregistrement : FR/044/012 et numéro de licence : 012/32.
- Eligible dans le cadre des certifications LEED et BREEAM.
- Aspect fin et régulier, beau tendu
- Garnissante
- Excellent pouvoir couvrant
- Facile d'entretien, lessivable
- Belle blancheur non jaunissante

Liant

Résines synthétiques en dispersion.

Conditionnement

5 L - 15 L

Teintes

BLANC. Peut être teinté en teintes pastel à moyennes à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

3 à 6 sous 60° et 8 à 12 sous 85° / Velouté

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

■ Densité:	Env. 1.4
■ Classification AFNOR:	Famille I, Classe 7b2 (NF T 36-005).
■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 : (Lessivable) Pouvoir opacifiant : Classe 2 pour un rendement de 9 m²/L
■ Extrait-sec pondéral:	Env. 54%



Application

Supports appropriés

Tous fonds visés par la norme NF DTU 59.1. Enduits pour plaques de plâtres, plaques de plâtres cartonnées, toiles de rénovation, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.
L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de reprises.
Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.

Béton :

Sous réserve d'un essai préalable.

Brosser / épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes ou glaçées. Lessiver / dégraissier si présence de substances pouvant empêcher l'adhérence du système concerné. Enlever les substances farinantes. Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix.

Enduits pour plaques de plâtre :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix.

Plaques de plâtre cartonnées :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix.

Peintures bien adhérentes :

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/ dégraissier les anciens revêtements. Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix.

Peintures mal adhérentes :

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix.

Toiles de rénovation :

Si besoin, application d'une couche de Néotop Fix sur toiles de rénovation non peintes.

Toiles de verre :

Application d'une couche de Néotop Fix sur toiles de verre non peintes.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum à 5% d'eau.

Consommation / Rendement

Env. 11 à 13 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en œuvre

Température supérieure à +8 °C et inférieure à +35 °C, hygrométrie inférieure à 70%.

Séchage/Temps de séchage

A 23 °C et 50% d'humidité relative :

Sec au toucher : 30 minutes.

Recouvrable après 6 heures.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse à rechampir acrylique, rouleau de type Caparol (microfibre HD 12 mm)

Projection airless : buses Wagner HEA 415 ou 417 : pression de 140 bars (arrêt).

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Ne pas verser dans les canalisations. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit : < 5 g/l. Conforme au référentiel Ecolabel (max. 10 g/L).

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

FICHE TECHNIQUE



Fiche technique Néotop Velours · Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr