

Capacryl CapaFlow Satin

Laque premium d'aspect satin, en phase aqueuse, pour une finition intérieure extrêmement lisse et résistante.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Intérieur.

Propriétés

- Technologie ESR-Power Plus : texture innovante offrant juste équilibre entre retenue et glisse. Confort d'application assuré et garnissant optimal.
- Idéale pour la rénovation et la mise en peinture de cuisine en partie verticale (hors plan de travail).
- Rendu extrêmement lisse combiné à une opacité d'exception.
- Excellente résistance à l'usure, aux rayures et faible sensibilité aux éclats.
- Résistance au blocking maximisée : absence d'encollements entre les ouvrants et les dormant des menuiseries (portes, fenêtres...).
- Excellente résistance à la sueur et aux produits ménagers courants.
- Utilisable sur meubles bois ou assimilés en partie verticale.
- Blancher éclatante et lumineuse : mise en valeur des pièces et ouvrages laqués.

Liant

Combinaison de résines polyuréthane et acrylique en dispersion.

Conditionnement

1 L - 2.5 L (produit teinté).

Teintes

Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu. Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée.

Degré de brillance / Aspect

Env. 17 sous 60° / Satiné

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas tremper d'outils directement dans l'emballage, utiliser un camion.

Données techniques

- Densité: 1,26 (en fonction de la teinte choisie).
- Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/ 6a (Norme NF T 36-005).
- Extrait-sec pondéral: env. 53.6 % (en fonction de la teinte choisie)



Application

Supports appropriés	Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés conformément au NF DTU 59.1 en vigueur : enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, maçonneries neuves ou fonds alcalins, anciens fonds peints, bois et dérivés (neufs et anciens), métaux (ferreux et non ferreux), PVC.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches. L'utilisation du Capalac Aqua Multiprimer est déconseillé.</p> <p><u>Bois brut :</u> Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer ou Capalac Allgrund.</p> <p><u>Bois dérivés (médium, contreplaqué, panneaux OSB...) :</u> Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Éléments en bois non déformables bruts (portes, encadrement de fenêtres) :</u> Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Métaux ferreux :</u> Dégraisser, dérocher si nécessaire, rincer soigneusement. Appliquer une couche de Capalac Allgrund. Dans certains cas, il pourra être nécessaire d'utiliser le Disbon 481.</p> <p><u>Métaux non ferreux :</u> Dégraisser, dérocher si nécessaire, rincer soigneusement. Appliquer une couche de Capalac Allgrund.</p> <p><u>PVC dur :</u> Dégraisser, nettoyer avec un détergent adapté, rincer soigneusement. Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Enduits pour plaques de plâtre :</u> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Plaques de plâtre cartonnées :</u> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Maçonneries neuves ou fonds alcalins :</u> Suite à préparation adaptée, isoler préalablement le système de finition par une sous couche en phase aqueuse de type Capacryl Aqua Uniprimer. Attention, une période de 28 jours de séchage des enduits hydrauliques sera à respecter avant mise en oeuvre du produit d'impression.</p> <p><u>Peintures bien adhérentes :</u> Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Appliquer directement Capacryl CapaFlow Satin après matage. En cas de fonds très fermés, appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Peintures mal adhérentes :</u> Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><u>Radiateurs :</u> Dégraisser, dérouiller si nécessaire. Appliquer une couche de Capalac Allgrund ou Disbon 481. Réaliser un test d'adhérence et de résistance du support avant application de la finition, les teintes blanches et pastel peuvent légèrement jaunir.</p>
Méthode d'application	Brosse à rechampir acrylique, brosse ponce, rouleau microfibre HD 6 mm Caparol. Projection airless : (180 à 200 bar, buse 0,008 - 0,010"). Diluer le produit à maxi 5% d'eau.
Système de couches	Sur support préparé et imprimé, appliquer deux couches pures. En fonction de la teinte (p.ex. jaune et orange vif), il est nécessaire d'appliquer une fausse teinte en sous-couche et deux à trois couches de finition.
Consommation / Rendement	Env. 8 à 10 m ² /l ou 100 à 120 ml/m ² sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température supérieure à +5 °C et inférieure à 35 °C, hygrométrie inférieure à 80%.

FICHE TECHNIQUE

Séchage/Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative :
Sec hors poussière : 1 à 2 heures.
Recouvrable : au plus tôt après 10 heures.
Sec à cœur: 2 jours.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone et méthylisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes de déchets adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur les site de l'ADEME pour plus d'informations. www.ademe.fr

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/d) : max. 130 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max. 80 g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capacryl CapaFlow Satin · Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némé - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr