

Cap Elast Intermédiaire

Couche intermédiaire pour les systèmes d'imperméabilité Cap-Elast SL Lisse et Cap Elast SL taloché. Exclusivement extérieur.
Utilisable pour les système I2/A3, I3/A4 et I4/A5



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Prêt à l'emploi - Couche intermédiaire des systèmes Cap Elast SL lisse et Cap Elast SL taloché - S'utilise pour le marouflage d'armature des systèmes I4/A5 - Contient une protection de film contre les algues et moisissures
Liant	Revêtement à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Conditionnement	15 L
Teintes	Une fausse teinte pastelle peut être réalisée avec le système ColorExpress®.
Degré de brillance / Aspect	Mat Velouté, poché
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,3 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	<p>Supports visés à la norme NF DTU 42.1 bruts ou recouverts de produits de peinture. Béton de granulats courants ou de granulats légers. Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.</p> <p>Pâte de verre, grès cérame.</p> <p>Tous les supports traités seront préalablement imprimés à l'aide du fixateur adapté à leur nature</p>
Préparation du support	<p>Les supports doivent être sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports peints feront l'objet d'une étude préalable conformément à la norme NF DTU 42.1.</p> <p>Les travaux préparatoires se feront conformément aux Cahier des Clauses Techniques et à la norme NF DTU 42.1. :</p>



Béton, enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d'une ancienne peinture organique :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Capagrund Universal (système Nespri). Selon l'état du support, Fixateur LF Pigmenté ou Capagrund Universal peuvent être remplacé par DupaFix Grund ou Capatex Thix Fix.

Briques et maçonneries de parement :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou Capagrund Universal.

Peintures dispersions bien adhérentes ou RPE:

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Capagrund Universal (système Nespri). Selon l'état du support, Fixateur LF Pigmenté ou Capagrund Universal peuvent être remplacé par DupaFix Grund ou Capatex Thix Fix.

Façades en pâte de verre ou carreaux en céramique ainsi que sur plâtre de Paris :

Application d'une couche d'impression de DupaFix Grund.

Peintures ou revêtements minéraux :

Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou Capagrund Universal.

Méthode d'application
Consommation / Rendement

Au rouleau façade, texturé 18mm, à la brosse pour les rechapés.

En fonction du système retenu, se conformer à la fiche technique de la finition.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Sur Fixateur LF Pigmenté, Capagrund Universal (système Nespri) ou DupaFix Grund :

- I2/A3 : 1 x 500 g/m²

- I3/A4 : 1 x 600g/m²

- I4/A5 : 2 x 500 g/m² (déposer la première couche de Cap-Elast 9 Intermédiaire, maroufler l'armature et recouvrir après séchage avec la 2ème couche)

Le Cap Elast Intermédiaire sera ensuite recouvert soit de Cap Elast SL lisse, soit de Cap Elast SL taloché.

Conditions d'emploi

Température supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Ne pas appliquer par temps de gel, en cas d'averse menaçante et par temps venté.

Séchage/Temps de séchage

A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec hors poussière après 4 heures et recouvrable après 24 heures; sec à cœur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Remarque

Ne jamais appliquer Cap-Elast Intermédiaire à l'intérieur. Le revêtement devra s'arrêter à 25 cm du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 ou 3 couches d'un revêtement de classe D2 (E3V2W1A0) tel que Muresko Plus ou AmphiSilan.

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. La teinte réalisée sur ce produit permettra d'uniformiser la teinte de finition.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010). Teneur en COV du produit : <10 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Cap Elast Intermédiaire - Edition: mars 2020

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.