

Capaqua Impression

Impression pigmentée en phase aqueuse, pour travaux courants



Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p>	<p>Intérieur</p> <p>- Rallonge le temps ouvert des finitions - Sèche rapidement, recouvrable après 3h. - Produit certifié NF Environnement, respectueux de l'environnement et de la santé.</p> <p>Résines synthétiques en dispersion</p> <p>5L - 15L</p> <p>Blanc</p> <p>Mat</p> <p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.</p> <p>■ Densité: Env. 1.55 ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T36-005) ■ Extrait-sec pondéral: Env. 61% Extrait sec volumique : Env. 41%</p>
--	--

Application

<p>Supports appropriés</p>	<p>Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toile de verre ou anciens fonds peints.</p>
----------------------------	--



Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Capaqua Impression.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capaqua Impression.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche de Capaqua Impression sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	8 à 10 m ² /L
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° et 50 % d'humidité relative :</p> <p>Sec au toucher : 30 minutes — Recouvrable : après 3 heures</p> <p>Sec à coeur et résistant : après 3 jours</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Outils	Brosse à recharger acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm, rouleau microfibre 10 mm Caparol ou projection airless.
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), glutaral, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 30 g/l.
Centre Service Clients	<p>Tél: (+33) 3 22 38 39 77</p> <p>Fax: (+33) 3 22 38 39 78</p> <p>E-mail: info@caparol.fr</p> <p>Voir aussi notre site: www.caparol.fr</p>

Fiche technique Capaqua Impression - Edition: août 2020

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.