

# Capatect Buntstein 691

Enduit de finition décoratif avec granulats de pierres colorées, prêt à l'emploi, à base d'acrylique pur.

## Description de produit

### Domaine d'utilisation

Enduit de finition prêt à l'emploi à base de résine acrylique pur, avec granulats de pierres naturelles dans différentes teintes. Particulièrement destiné en soubassement des systèmes d'isolation thermique extérieure ainsi que des soubassements en béton ou maçonneries enduites.

### Propriétés

- Sans solvant ni plastifiant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résistant et facile à nettoyer
- Résistance mécanique élevée
- Application facile grâce à une combinaison optimale de liant et de granulats de pierre naturelle

### Conditionnement

Seau en plastique de 25 kg

### Teintes

01 Carbon, 02 Metall, 03 Aluminium, 04 Asphalt, 05 Nebel, 06 Kiesel, 07 Lava, 08 Schiefer, 09 Strand

Pour toute commande de produit  $\geq 100$  kg, des teintes spéciales réalisées en usine sont disponibles sur demande.

### Conservation

Au frais, au sec et à l'abri du gel.

Protéger de l'action directe du soleil.

### Données techniques

- Granulométrie maximale: 2,0 mm
- Densité: Env. 1,7 kg/dm<sup>3</sup>
- Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion  $S_d H_2O$ :  $sd \leq 0,3$  m selon EN ISO 7783-2
- Classe V2 (moyen) selon NF EN 1062-1
- Résistance à la traction:  $\geq 0,3$  N/mm<sup>2</sup> conform NF EN 15824
- Réaction au feu: A2-s1, d0 conform EN 13501-1 (non inflammable)
- Coefficient d'absorption d'eau:  $w \leq 0,5$  kg/(m<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>) selon NF EN 1062-3
- Classe W2 selon NF EN 1062-1
- Structure: Granulats de pierre naturelle
- Liant: Acrylique pur
- Classification AFNOR Famille II, classe 2b (NF T 36-005)



## Application

### Préparation du support

Le support doit être plan, propre, sec, solide et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Sur enduits de fond plus anciens, une couche de fond de renforcement peut s'avérer nécessaire. Laisser durcir les enduits neufs durant au moins 2 à 4 semaines.

En cas d'usage sur surfaces en soubassement sur systèmes d'isolation thermique Capatect, la couche d'enduit de base armé doit être sèche et durcie.

### Préparation du produit

Mélanger soigneusement le contenu du récipient avec un mélangeur en position lente. Il est possible d'ajouter une petite quantité d'eau – max. 2% – pour ajuster la consistance.

### Couche de fond

Appliquer une couche de fond avec Caparol Putzgrund 610. Selon le coloris du Capatect Buntstein 691, la couche de fond doit être teintée selon la teinte indiquée dans le tableau ci-dessous.

Teinte Capatect Buntstein 691	Teinte Caparol Putzgrund 610 en couche de fond (selon Caparol 3D-System plus)
01 Carbon	Ferro 25
02 Metall	Ferro 25
03 Aluminium	Granit 40
04 Asphalt	Venato 25
05 Nebel	Granit 45
06 Kiesel	Granit 55
07 Lava	Cameo 40
08 Schiefer	Venato 45
09 Strand	Jade 20

Appliquer le Capatect Buntstein 691 sur toute la surface de la couche de fond sèche à l'aide d'une truelle en acier inoxydable. Ajuster à la granulométrie et lisser. Appliquer le produit de manière uniforme et éviter les chevauchements. Il est recommandé, après un court temps de séchage, de lisser de nouveau à l'aide d'une truelle en acier inoxydable propre.

L'utilisation de charges et de granulats naturels peut entraîner de légères variations de teinte. C'est pourquoi, sur des surfaces contiguës, il ne faut utiliser que des matériaux de même numéro de lot, ou mélanger au préalable les matériaux en cas de numéros de lots différents.

Les éventuelles bandes de ruban adhésif doivent être retirées avant durcissement.

Env. 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

### Consommation / Rendement

### Conditions de mise en œuvre

Durant les phases d'application et de séchage, la température ambiante et celle du support ne peuvent pas être inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C.

Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil, en cas de vent fort, de brouillard ou si l'humidité de l'air est importante.

### Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et avec une humidité relative de l'air de 65%, l'enduit est sec en surface et recouvrable après 24 heures, complètement sec après 1 semaine.

Afin d'éviter toute exposition à la pluie durant le séchage, il est nécessaire de couvrir l'échafaudage de bâches de protection.

### Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après l'emploi.

### Remarques

Capatect-Buntstein-Sockelputz ne convient pas aux surfaces horizontales exposées à l'eau.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité  
(réglementation en vigueur lors de l'impression)

Il ne s'agit pas d'une substance ni d'un mélange dangereux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Teneur maximale en COV en UE (Directive 2004/42/CE)

Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)

# FICHE TECHNIQUE

## Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides. Déposer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale, régionale et nationale en vigueur dans une déchetterie. Les déchets ne doivent pas être évacués par l'eau partant dans les égouts. Produit usagé : 080112, Déchets de peinture et laques autres que ceux mentionnés dans 08 01 11 (déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses).

## Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Capatect Buntstein 691 · Edition: février 2022

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)