

# Capatect Kreativeffekt Brillant

## "Pierre de Lune"

Mélange de granulats de carbure de silicium noir à projeter.

### Description de produit

Domaine d'utilisation	Granulats décoratif à projeter sur couche de peinture fraîche pour un effet décoratif brillant et scintillant en surface des revêtements de finition en façade.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effet de surface décoratif et scintillant</li> <li>■ Résistant aux intempéries</li> <li>■ Non inflammable</li> </ul>
Conditionnement	Seau en plastique de 25 kg
Teintes	Noir
Conservation	Au sec

### Application

Supports appropriés	Principalement employé en finition décorative des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur de teinte moyenne à foncée.
Méthode d'application	<p><b>1ère étape de travail</b>      Après le séchage de l'encaustique, la première couche de peinture est appliquée (ex : ThermoSan NQG).</p> <p><b>2ème étape de travail</b>      Après le séchage, la deuxième couche de peinture est appliquée. Directement après, Capatect Kreativeffekt Brillant "Pierre de Lune" est projeté sur la peinture encore fraîche à l'aide d'un pistolet à entonnoir (diamètre de la buse 4 - 6 mm). Pour obtenir un effet aussi uniforme que possible, le granulat doit être appliqué avec un mouvement régulier et à distance suffisante de la surface de la façade. Le compresseur d'air doit avoir une capacité d'aspiration d'air d'au moins 600 l/min.</p> <p>En cas de vent, il faut tenir compte d'un temps d'ouverture plus court et ne pas appliquer le produit sous le rayonnement direct du soleil (tenir compte de la température de surface de la surface à enduire). N'appliquer que la quantité de peinture que ce qui peut être recouvert de Capatect Kreativeffekt Brillant avant la formation de la peau en surface de la peinture. Les conditions météorologiques doivent être prises en compte avant l'application. Les surfaces au niveau des embrasures doivent être recouvertes en une seconde étape.</p> <p>L'application du revêtement sur la totalité d'une surface doit être effectué rapidement, afin de minimiser le risque de formation de peau de la peinture appliquée. Si nécessaire, les grandes surfaces de façade continues doivent être préalablement divisées en sections correspondantes.</p>
Consommation / Rendement	Environ 100 à 200 g/m <sup>2</sup>



# FICHE TECHNIQUE

## Conditions de mise en œuvre

Durant l'application et le séchage, la température ambiante et celle du support ne peuvent pas être inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C.

Ne pas travailler sous le soleil direct, par temps de vent fort, en cas de brume ou à un taux d'humidité de l'air élevé.

## Conseil

### Introduction

Avant le début de l'intervention, il est en conseillé de réaliser une surface témoin sur chantier et de la faire valider par le maître d'ouvrage.

Un aspect vivant et éventuellement légèrement nuageux fait partie des caractéristiques de cet effet créatif. Cet effet apparaît plus fortement sur les teintes d'enduit claires que sur les teintes sombres. C'est pourquoi nous recommandons des teintes dans la plage de luminosité claires.

L'échafaudage doit se trouver à une distance suffisante de la surface du mur. Pour protéger l'environnement et les bâtiments voisins, des bâches d'échafaudage doivent être mise en place.

Pendant la mise en œuvre, il convient de porter des vêtements et des lunettes de protection appropriés ! Capatect Kreativeffekt Brillant "Pierre de Lune" est un matériau à arêtes vives qui est également utilisé comme abrasif dans d'autres domaines d'application. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures, notamment au niveau des yeux. Ne jamais utiliser le pistolet raccordé à un compresseur vers d'autres personnes.

Les matériaux tombés/retombés au sol ne doivent pas être réutilisés. En raison de impuretés, il y a un risque de formation de grumeaux et d'obstruction dans l'outil. De plus, un aspect inesthétique n'est pas exclu.

Sur des supports non absorbants frais ou en cas de retard de séchage dû aux conditions météorologiques, des traces d'écoulement jaunâtres/transparentes, légèrement brillantes et collantes peuvent apparaître à la surface du revêtement sous l'effet de l'humidité (pluie, rosée, brouillard). Ces substances sont solubles dans l'eau et s'éliminent d'elles-mêmes avec suffisamment d'eau, par exemple après plusieurs averses plus fortes. La qualité du revêtement séché n'en est pas affectée.

C'est pourquoi nous recommandons, après avoir terminé l'application de Capatect Kreativeffekt Brillant "Pierre de Lune" et après un temps de séchage suffisant, d'arroser la surface de bas en haut et, lors de la deuxième étape de travail, de haut en bas avec de l'eau (par ex. au moyen d'un tuyau). Il convient en principe de respecter les informations techniques des produits utilisés.

Pas une substance ni un mélange dangereux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Déposer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale, régionale et nationale en vigueur dans une déchetterie.

Les déchets ne doivent pas être évacués par l'eau partant dans les égouts.

Peut être évacué en décharge selon CED 170904, déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

### Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Elimination des déchets

Déposer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale, régionale et nationale en vigueur dans une déchetterie.

Les déchets ne doivent pas être évacués par l'eau partant dans les égouts.

Peut être évacué en décharge selon CED 170904, déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

### Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Capatect Kreativeffekt Brillant "Pierre de Lune" . Edition: février 2022

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)