

# Premium Fix

Impression polyvalente intérieure et extérieure pigmentée, à base de résine synthétique en phase aqueuse. Régulatrice de fonds sur les supports de faible et moyenne absorption. Utilisable pour travaux soignés ou courants (finition A et B)



## Description de produit

Premium Fix est une impression intérieure pigmentée pour enduits à base de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits pour plaques de plâtre et extérieure pour supports minéraux bruts ou enduits à base de liants hydrauliques ainsi que pour d'anciennes peintures et revêtements bien adhérents de type glycéroptalique ou acrylique après ponçage suffisant. Utilisable pour travaux soignés ou courants (finition A et B).

### Domaine d'utilisation

Intérieur et Extérieur.

### Propriétés

- Régulatrice de fonds sur les supports de faible et moyenne absorption.
- Antiflash rusting intégré : inhibiteur de rouille sur les vis de plaques de plâtre.
- Grande polyvalence : utilisation possible en intérieur et extérieur sur supports courants.
- Excellente adhérence sur de nombreux supports et anciennes peintures même glycéroptaliques après ponçage suffisant.
- Produit prêt à l'emploi permettant une utilisation rapide sur le chantier.

### Liant

Résines synthétiques en dispersion.

### Conditionnement

10 L

### Teintes

Blanc. Peut être teinté avec le système ColorExpress® dans des teintes pastel.

### Degré de brillance / Aspect

Mat

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Ne pas tremper directement d'outils dans les fûts que l'on souhaite refermer pour utilisation ultérieure (utiliser un "camion"). Bien refermer les récipients entamés.

### Données techniques

Densité: 1,35

Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

## Application

### Supports appropriés

**Intérieur :** Enduits à base de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits pour plaques de plâtre et/ou anciens fonds peints bien adhérents, de type glycéroptalique ou acrylique après ponçage suffisant.

**Extérieur :** Supports minéraux bruts ou enduits, et/ou anciens fonds peints bien adhérents, de type glycéroptalique ou acrylique après préparation suffisante.



# FICHE TECHNIQUE

## Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1 en vigueur.

### Enduits à base de plâtre/Carreaux de plâtre :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Premium Fix pure ou diluée à 3 % d'eau.

### Plaques de plâtre cartonnées / enduits pour plaques de plâtre :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Premium Fix pure ou diluée à 3 % d'eau.

### Peintures bien adhérentes :

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Application d'une couche de Premium Fix.

### Peintures mal adhérentes :

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Premium Fix.

### Supports Minéraux recouverts ou non d'une ancienne peinture ou ancien revêtement bien adhérent :

Application d'une couche d'impression de Premium Fix pure ou diluée à 3 % selon absorption. Si le support est farinant et/ou très absorbant, il convient d'utiliser le Fixateur Capatex Fix Thix.

## Système de couches

Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum 3% d'eau.

## Consommation / Rendement

Env. 10 m<sup>2</sup>/L en intérieur et 7 m<sup>2</sup>/L en extérieur.

Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

## Conditions de mise en œuvre

Température supérieure à +5°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

## Séchage/Temps de séchage

A 23° et 50 % d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

## Outils

A la brosse ou rouleau :

- En intérieur : Brosse à rechampir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm ou microfibre 10 mm Caparol.

- En extérieur : Rouleau polyamide façade haute résistance 20 mm Caparol.

Projection à l'airless : Angle de projection : 50°, Buse : 0.018 - 0.026; pression 150 - 180 bars.

## Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

## Conseil

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

## Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 10 g/l.

## Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Premium Fix . Edition: août 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.