

Capaqua Velours +

Peinture intérieure d'aspect velouté en phase aqueuse, de fabrication française, pour travaux courants (finition B) en intérieur. L'indispensable pour les pros.



Description de produit

Capaqua Velours + est une peinture de finition courante à l'aspect velouté, utilisable en intérieur pour la mise en peinture ou la rénovation des murs et plafonds. Grâce à sa grande facilité d'application (répartition, glisse), Capaqua Velours + est idéale pour obtenir facilement un résultat final de qualité. Convient pour toute pièce sèche devant être remise en service rapidement et également pour des pièces humides bien ventilées. Cette peinture masque les défauts du support grâce à son bel aspect velouté, lessivable donc facile à entretenir d'où le rendu esthétique obtenu pour longtemps.

Domaine d'utilisation

Propriétés

Intérieur

- Grand confort d'application.
- Haut pouvoir opacifiant et garnissant.
- Lessivable, facile à entretenir.
- Aspect régulier, bon tendu.
- Contient un anti-flash rusting.
- Eligible dans le cadre des certifications LEED et BREEAM.
- Conforme à l'Ecolabel Européen : numéro d'enregistrement : FR/044/012 et numéro de licence : 012/34.

Liant

Résines synthétiques en dispersion

Conditionnement

1,25L - 2,5L - 5L - 15L

Teintes

Peut être teinté avec le système Color Express.

Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

10 à 13 sous 85° / Velouté.

(< 5 sous 60°).

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les pots entamés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

Densité:

Env. 1.42

Classification AFNOR:

Famille I, Classe 7b2 (NF T36-005).

Performance selon NF EN 13-300:

Résistance à l'abrasion humide : classe 2 (Lessivable).

Extrait-sec pondéral:

Pouvoir opacifiant : classe 2 pour un rendement de 9 m²/L.

Env. 58 %

Extrait sec volumique : Env. 37 %.



Application

Supports appropriés	Tout fond visé par la norme NF DTU 59.1. Enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. L'application d'une impression permet de réguler l'absorption des fonds, d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.
	Enduits pour plaques de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression ou Premium Fix.
	Plaques de plâtre cartonnées : Enduire les bandes de manière régulière / reboucher et poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression ou Premium Fix.
	Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/ dégraissier les anciens revêtements, faire un rinçage soigné et bien laisser sécher les supports. Si nécessaire, application d'une couche de Capaqua Impression ou Premium Fix. En présence de support très fermé, application d'une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.
	Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capaqua Impression ou Premium Fix.
	Toiles de rénovation : Application d'une couche de Capaqua Impression sur toiles de rénovation non peintes.
Système d'application	Sur support préparé / imprimé, appliquer une ou deux couches, pures ou diluées avec maximum 5% d'eau.
Consommation / Rendement	9 à 11 m ² /L
Conditions de mise en œuvre	Température supérieure à +8 °C et inférieure +35 °C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 23° et 50% d'humidité relative : Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : après 4 heures ou "frais dans frais" dès matage du film. Sec à cœur et résistant : après 3 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse à rechampir acrylique, rouleau de type Caparol (microfibre HD 12 mm ou microfibre 10 mm). Projection airless : (tests en cours).
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient des produits biocides (conservateurs) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/L (2010). Teneur en COV du produit: 10 g/L.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capaqua Velours + . Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.