

# Capaqua Satin

Peinture satinée en phase aqueuse, de fabrication française, pour travaux courants (finition B) en intérieur.  
L'indispensable pour les pros.



## Description de produit

Capaqua Satin est une peinture satinée de finition courante, utilisable en intérieur, pour la mise en peinture ou la rénovation des surfaces murales. Dotée d'une grande résistance aux frottements et d'un bon pouvoir opacifiant, Capaqua Satin est idéale pour toutes pièces (sèche ou humide) devant être remises en service rapidement.

### Domaine d'utilisation

Intérieur

### Propriétés

- Haut pouvoir opacifiant
- Forte résistance au frottement
- Produit certifié NF Environnement
- Eligible dans le cadre de la certification BREEAM (attestation disponible)

### Liant

Résines synthétiques en dispersion

### Conditionnement

1.25L - 5L - 15L en base 1  
1.25L - 5L en base 3

### Teintes

Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu. Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de l'impression Capaqua Impression + ou de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée. En fonction de la teinte du support de départ, une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire.

### Degré de brillance / Aspect

10 à 15 sous 60° / Satin

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les pots entamés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Utiliser un camion et ne pas remettre dans le fût d'origine.

### Données techniques

■ Densité:	Env. 1.27
■ Classification AFNOR:	Famille I, Classe 7b2 (NF T36-005)
■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : classe 1 Pouvoir opacifiant : Classe 1 pour un rendement de 10 à 12 m²/L pour deux couches
■ Extrait-sec pondéral:	Env. 48% Extrait sec volumique : Env. 34%



## Application

Supports appropriés

Tous fonds visés par la norme NF DTU 59.1. Enduits pour plaques de plâtres, plaques de plâtres cartonnées, toiles de rénovation, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.

### **Enduits pour plaques de plâtre :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression +.

### **Plaques de plâtre cartonnées :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capaqua Impression +.

### **Peintures bien adhérentes :**

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/ dégraissier les anciens revêtements. Si besoin, application d'une couche de Capaqua Impression +.

### **Peintures mal adhérentes :**

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capaqua Impression +.

### **Toiles de rénovation :**

Application d'une couche de Capaqua Impression + sur toiles de rénovation non peintes.

### **Toiles de verre :**

Application d'une couche de Capaqua Impression + sur toiles de verre non peintes.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches, pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.

10 à 12 m<sup>2</sup>/L

Température supérieure à +8°C et inférieure +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

A 23° et 50 % d'humidité relative :

Sec au toucher : 30 minutes.

Recouvrable : après 4 heures.

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse à rechampir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm, rouleau microfibre 10 mm Caparol ou projection airless.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Capaqua Satin - Edition: novembre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.